



مجتمع سرب و روی تاجکوه
شرکت معدن آرا فلزات آریا

بسمه تعالی

گزارش روزانه کارخانه مجتمع سرب و روی تاجکوه

تاریخ:	۱۳۹۹/۱۲/۵
سه شنبه	
بوقف خط	

آمار تولید	روزانه							ماهانه							تاکنون						
	تناژ	Ton/h	%Pb	%PbO	%Zn	%ZnO	%R	تناژ	Ton/h	%Pb	%PbO	%Zn	%ZnO	%R	تناژ	Ton/h	%Pb	%PbO	%Zn	%ZnO	%R
خوراک (تاجکوه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵۱۶۲۲.۶۹	۱۲.۸	۱.۳۷	۰.۰۹	۲.۲۱	۰.۲۲	
خوراک (تنگ دزدان)	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۸۵۵۷	۱۰.۳	۱.۳۹	-	۴.۷۷	۰	
خوراک (چور)	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵۷۲۶.۵	۱۴.۴	۰	۰	۲.۲	۰.۲	
خوراک (سریزد)	۹۳.۰۶	۶.۹	۱.۲۱	۰.۹۵	۲.۱۱	۰.۵۹		۶۶۹.۲۴	۹.۰	۱.۱۸	۰.۸۶	۲.۰۴	۰.۶۴		۹۱۷.۷۳	۹.۱	۱.۰۴	۱.۰۶	۱.۶۷	۰.۵۲	
کنسانتره سرب سولفید	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۸۶	۱۷.۶	۴۸.۲۶	-	۱۴.۴۷	-	۵۴
کنسانتره سرب اکسید	۰.۳۰	۰.۰۲	۵۲.۵۵	۰.۰۰	۸.۶۷	۰.۰۰	۱۳	۳.۲۲	۱.۲۴	۵.۰۲	۰	۹.۰	۰.۰	۲۱	۶۶۱.۸۶	۴۰.۷۳	۵۲.۳۶	-	۰.۶۰	-	۴۸
کنسانتره روی سولفید	۰.۰۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰		۰.۰۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰		۱۳۱۸	۸۱.۱	۱.۷۰	-	۵۱.۸۸	۰	۷۶
کنسانتره روی اکسید	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰		۱۲۵۷.۶۶	۷۷.۳۹	۲.۶۸	-	۱۰.۲۵	۰.۷۳	۷
باطله نهایی	۹۲.۷۶	۶.۸۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۹۷	۰.۵۹		۶۶۵.۹۲	۲۴۹.۷۲	۰.۰	۰.۰	۲.۰	۰.۷		۷۲۴۰.۲۸	۴۵.۷۰۹	۰.۴۲	۰.۲۴	۲.۲۰	۱.۸۴	
کارکرد کارخانه	13:30							74:40							6040:15						

مواد مصرفی کارخانه

چگ	آبیل گزنات	سولفور سدیم	آهک	دکسترین	کربنات سدیم	آبیل گزنات	آزمک C	سولفات آهن	P402	سولفات روی	MIBC	DEF 1۰۰	گلوله ۷۰	گلوله ۶۰	گلوله ۴۰	گلوله ۲۰	گلوله مخلوط	گلوله ۳۰۳۰		
روزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماهانه	۰	۴۰۰۰	۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰	۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۳۰	۰	۰
تاکنون	۵۷۳۸	۳۰۵۰۰۰	۲۴۳۹۸	۲۰	۴۰۰	۷۹۷	۴۴۴.۵	۶۹۰	۱۷۲	۸۷۶.۵	۲۵۸۲۲	۷۷۶	۴۲۷	۹۹۵۱.۵	۱۵۶۶۲	۱۱۰۰	۱۰۰	۸۰۳۰		

خریداری و دانه بندی

نوع بار	روزانه		ماهانه		تاکنون	
	تناژ	کارکرد	تناژ	کارکرد	تناژ	کارکرد
خوراک (تاجکوه)	۰	۰	۰	۰	۵۱۶۲۲	۵۰۸۰۰
خوراک (تنگ دزدان)	۰	۰	۰	۰	۱۸۵۵۷	۱۹۰۰۰
خوراک (چور)	۱۰۰	۲.۴۰	۲۵۰	۴.۵۰	۵۶۲۰	۸۶۰۵
خوراک (سریزد)	۰	۰	۰	۰	۱۵۰۰	۲۳.۴۰

توضیحات:

کارخانه در ساعت ۸ شب متوقف شد. مقدار ۲۴۸ تن که قبل ورود خاک چور تغذیه شد، با عیار و راندمان فعلی محاسبه و به میزان مجموع اضافه گردید.